




Kolbendichtungen

Artikelnummer: Kolbendichtungen
























Kategorien: Dichtungstechnik, Wellendichtung

Beschreibung





Kolbendichtungen

Profil	Typ	Standardwerkstoff	Druck [bar]	Temperatur [°C]	Gleitgeschwindigkeit [m/sec]
	PS01 KT01	PU NBR FKM	400 160 160	-30 bis 105 -25 bis 100 -20 bis 200	0,5 0,5 0,5
	PS01A KT01A	PU NBR FKM	25 25 25	-30 bis 105 -25 bis 100 -20 bis 200	1 1 1
	PS01B KT01B	PU NBR FKM	400 160 160	-30 bis 105 -25 bis 100 -20 bis 200	0,5 0,5 0,5
	KT02	PU/POM NBR/POM FKM/PGM	700 250 250	-30 bis 100 -25 bis 100 -20 bis 200	0,5 0,5 0,5
	KT02A	PU/POM NBR/POM FKM/PGM	700 250 250	-30 bis 100 -25 bis 100 -20 bis 210	0,5 0,5 0,5
	KT03	PU/NBR	400	-25 bis 100	0,5
	KT04	PU/NBR/POM	700	-25 bis 100	0,5
	KT05	NBR	25	-25 bis 100	1
	KT08	PU/NBR PB, PK, PGM, PT, PEK/NBR PB, PK, PGM, PT, PEK/FKM	400 800 800	-25 bis 100 -25 bis 100 -20 bis 200	1 1 15
	KT08B	PU/NBR PB, PK, PGM, PT, PEK/NBR PB, PK, PGM, PT, PEK/FKM	400 800 800	-25 bis 100 -25 bis 100 -20 bis 200	1 1 15
	KT08C	PU/NBR PB, PK, PGM, PT, PEK/NBR PB, PK, PGM, PT, PEK/FKM	400 800 800	-25 bis 100 -25 bis 100 -20 bis 200	2 2 2
	KT08D	PU/NBR PB, PK, PGM, PT, PEK/NBR PB, PK, PGM, PT, PEK/FKM	400 800 800	-25 bis 100 -25 bis 100 -20 bis 200	2 2 2
	KT08E	PU/NBR PB, PK, PGM, PT, PEK/NBR PB, PK, PGM, PT, PEK/FKM	400 800 800	-25 bis 100 -25 bis 100 -20 bis 200	1 1 15
	KT08F	PU/NBR PB, PK, PGM, PT, PEK/NBR PB, PK, PGM, PT, PEK/FKM	400 800 800	-25 bis 100 -25 bis 100 -20 bis 200	1 1 15
	KT81	PU/NBR PB, PK, PGM, PT, PEK/NBR PB, PK, PGM, PT, PEK/FKM	400 800 800	-25 bis 100 -25 bis 100 -20 bis 200	1 1 15
	KT09	PU/NBR/POM	400	-25 bis 100	0,5
	KT16	NBR	160	-25 bis 100	0,5
	KT17	PU/POM NBR/POM	400 250	-25 bis 100 -25 bis 100	0,5 0,5
	KT19	PGM/ 1.4310	160	-200 bis 260	15
	KT23	PU/NBR/POM	400	-25 bis 100	0,5
	KT35	PU	400	-30 bis 105	0,5
	TKE60	NBR-Gewebe	700	-30 bis 110	0,5
	TV30	NBR-Gewebe FKM	400 400	-30 bis 110 -30 bis 140	0,5 0,5

